





Alineador de Muros Protec es una pasta mineral en base a cemento para regularización de muros y losas. Posee terminación fina, pudiendo ser directamente pintada o revestida con Pasta Lisa Protec para una terminación extra lisa.

CARACTERÍSTICAS

- Empaste de regularización, sin desperdicio de rápida aplicación.
- Elimina ondulaciones e irregularidades del elemento.
- Puede ser aplicada con rodillo de textura o llana lisa.
- Espesor hasta 20 mm.
- Elevada resistencia y adherencia.

INDICACIONES DE USO

- Estucos y hormigones
- Zonas interiores y exteriores
- Ladrillos y Bloques de Hormigón
- Cielos de yeso cartón
- Áreas secas y húmedas (cocinas, baños, etc.)
- Aplicaciones sobre pinturas
- Aplicaciones con compresores

NO INDICADO PARA:

- X Revestimiento de pisos;
- X Aplicación sobre azulejos y piedras;
- X Aplicaciones sobre madera y metales.

DATOS TÉCNICOS

Composición	Cemento Portland Blanco o gris, agregados minerales beneficiados, aditivos y polímeros especiales.	Consumo	±1,5 kg/m ² por milímetro de espesor.
Color	Marfil	Almacenamiento	En lugar seco y aireado, elevado del suelo por lo menos 5 cm, apilado máximo de 1,5 m de altura en su Envase original y cerrado.
Densidad fresca	1,4 g/cm ³ .		
Adherencia	Cura normal: > 0,3 MPa a los 28 días.	Bolsa	20 kg.
Tiempo de utilización	hasta 2 horas después de la mezcla.	Estabilidad Envasado	12 meses.

REPARACIÓN DE LA BASE

El revoque debe estar curado por lo mínimo 14 días, plano y limpio;

Lijar la base en caso que tenga partículas sueltas y cepillar bien hasta que deje de salir polvo o residuos. En casos críticos aplicar un producto sellador o fondo preparador en el estuco; Bases con pintura deben ser lijadas para quitar el brillo y raspadas para retirar pinturas descascaradas o sin resistencia;

Humedezca la base en días cálidos o en contacto directo con el sol o viento;

Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, ya que pueden manchar en contacto con la pasta



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Prepare el producto en recipiente cilíndrico totalmente limpio y estanco;

Agregue la cantidad de agua (limpia) indicada en el envase, $\pm 5\%$ según necesidad de la base o de la aplicación;

ATENCIÓN

Herramientas, base o agua con suciedad perjudica la aplicación dejando fallas y riesgos en la superficie.

Mezcle bien, toda la cantidad de una bolsa, agregando el producto de a poco en el agua hasta obtener una consistencia pareja y homogénea;

La mezcla debe hacerse de forma mecánica (con hélice acoplada en mezclador de alta rotación);

El producto debe ser utilizando como máximo **2 horas después** de la preparación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Verifique la llana, que debe estar totalmente plana, lisa, limpia y sin marca de desgastes;

Aplique el producto en la base de manera uniforme;

También se puede aplicar con rodillo de textura media o alta debiendo ser alisado con llana lisa inmediatamente después de la aplicación. Para este tipo de aplicación, mezcle el producto con aproximadamente 5 % más de agua;

Evite protuberancias y socavados para que la 2ª mano o manos finales sean facilitadas;

El tiempo de secado es como mínimo de 3 horas en condiciones climáticas normales;

Para la siguiente mano utilice el mismo procedimiento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MANO FINAL:




- Utilice una nueva mezcla con recipiente, herramientas y agua totalmente limpia;
- Aplique una capa fina del producto retirando todo el exceso inmediatamente y alisando con la llana;
- La terminación también se puede hacer con llana de espuma o goma: aguarde algunos minutos hasta que el producto pierda el brillo, haga la terminación, humedeciendo la base en el caso que sea necesario, retirando imperfecciones.
- Para una terminación aún más fina, pase una llana de espuma.
- En caso de creerlo necesario, para facilitar el alisado, rocíe agua con un pulverizador;
- Corregir eventuales fallas o enmiendas solamente después que haya secado el producto;

CORRECCIONES



- Las correcciones deben hacerse solamente después que seque el producto (mínimo 3 horas en condiciones climáticas normales);
- Salientes y enmiendas deben ser eliminadas con lija fina;
- Fallas y pequeños agujeros deben ser corregidos con el mismo producto;
- Después del secado de la corrección y en caso que quede alguna saliente, lijar la zona con lija fina.

RECOMENDACIONES



- Una vez seco, limpiar la superficie con lija fina;
- Elimine todo el polvo residual de la superficie;
- Recién inicie el proceso de pintura como mínimo 48 horas después de la mano final;
- Para una terminación aún más lisa, aplique Pasta Lisa Protec después de 48 horas de la mano final.
- No utilice el producto si la temperatura ambiente no estuviera entre 5°C y 40°C y de la superficie entre 5°C y 27°C;
- Utilice EPP's (máscaras, guantes y anteojos de protección);
- Al contacto con los ojos o irritación de la piel, lave la zona con abundante agua corriente;
- En caso de ingestión, no provoque vómitos y busque inmediatamente un médico en posesión del envase del producto.